

ポリゾンS/ポリゾンM

良質な剥離剤の使用は、コンクリートの打設管理や施工の経済性を向上させるため極めて重要です。ポリゾンは弊社の多年の経験により製品化した良質・安価な型枠剥離剤で、塗布作業も容易です。

特長

- コンクリート面の気泡を抑え、滑らかで、美しい仕上り面を提供します。
- 型枠にノロが付着しにくいいためケレン作業を軽減し作業効率を大幅に向上します。

主成分・物性

項目	ポリゾン S	ポリゾン M
主成分	鉱物油	鉱物油と界面活性剤
外観	淡黄色液状	淡黄色液状
密度(g/cm ³ , 20°C)	0.84~0.94	0.87~0.91

使用方法・用途

項目	ポリゾン S	ポリゾン M
使用対象	メタルホーム, 合板パネル	メタルホーム, 木質パネル
使用方法	原液にて塗布	原液にて塗布 木質パネルには 5~10 倍希釈液を塗布
希釈液	—	水
塗布方法	刷毛, スポンジまたはスプレー	刷毛, スポンジまたはスプレー
塗布量 (1L 当り)	15~18 m ²	原液 : 15~18 m ² 5 倍液 : 45~54 m ²
用途	流し込み, 遠心成型	流し込み

取扱い上の注意事項

- 取扱い時には、保護メガネ、保護手袋等、保護具を着用してください。
- 目に入った場合は、清澄な水でよく洗浄した後、ただちに医師の手当てを受けてください。
- 服用は絶対に避け、万一誤飲した場合には胃の内容物を吐かせ、速やかに医師の手当てを受けてください。
- 作業後は、手指や製品に触れた部分を水でよく洗浄してください。
- 詳細な内容が必要な場合は、当社の安全データシート(SDS)をご覧ください。

荷姿

- 15kg 缶 / 170kg ドラム

竹本油脂株式会社

本社・研究所 〒443-8611 愛知県蒲郡市港町 2-5 TEL0533-68-2118 FAX0533-68-1339
東京営業所 〒104-0032 東京都中央区八丁堀 3-20-5 S-GATE 八丁堀 3F TEL03-3553-6912 FAX03-3553-6920
大阪営業所 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町 4-5-20 住宅金融支援機構・矢野ビル 9F TEL06-6243-3306 FAX06-6243-3347
九州営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 2-8-10 東福第三ビル 2F TEL092-431-4355 FAX092-473-8605

●このカタログに記載の商品はことわりなく仕様や取り扱いを変更する場合があります。
●ここに記載された事項は、弊社での標準的な試験に基づくデータであり、現場での多岐にわたる条件下での性能を保証するものではありません。